

PRO

Auto-K - Herpé S.A.S., 100, route de Forbach
57350 Spicheren / France
Téléphone: +33 3 87 85 30 64, Télécopie: +33 3 87 87 37 10
www.kwasny.fr

FICHE TECHNIQUE

1K METALGUARD NOIR MAT 400 ML

Référence : 351301



Informations produit

Description / utilisation

Peinture de finition spéciale anticorrosion 2 en 1, protégeant durablement contre la rouille. Contient des pigments de protection spécifiques antirouille. Excellente adhérence avec un haut pouvoir couvrant.

Composition

Résine époxy et acrylate

Coloris

Noir

Finition

Matte

Taux de COV (UE)

652 g/l

Supports

Idéale sur le fer, le métal, le bois et les vieilles peintures poncées et durcies.

Les parties abîmées doivent être exemptes de traces de graisse et de poussières. Le support doit être sec et complètement décapée.

Application

Mesures de protections :



Porter un équipement de protection individuelle.

(masque de protection / gants / lunettes de protection).


Pour plus de détails, se reporter à la fiche des données de

sécurité.

Opérations préalables :




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter de l'audition claire des billes de mélange.




Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation :



25 cm

Application :




Épaisseur après séchage de 80 - 90 µm
(env. 3 - 4 applications)

Conditions d'utilisation :



L'application est optimale entre 18 et 25 °C et en présence d'un taux d'humidité de l'air compris entre 40 et 50 %.

Séchage :



Hors poussières TG1 : 60 minutes

Sec au toucher TG3 : après env. 48 heures


Sec à cœur TG5 : après env. 3 à 4 jours

Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.

Recouvrable :

Avec le produit dans l'heure ou après durcissement complet, au plus tôt après 4 semaines.

Après usage :




Une fois l'application terminée, retourner et purger l'aérosol en appuyant sur le diffuseur aérosol retourné.

Conditions de stockage

Remarques importantes :

Ne pas pulvériser sur des surfaces recouvertes d'une peinture à base de résine époxy, la peinture risquant de s'écailler.

Stabilité au stockage :



60 mois

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25 °C en présence d'un taux humidité dans l'air inférieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets :



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

Remarque :

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité pour le marquage.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.