



Fiche technique N° TB1311
12-03-2024

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation
sur supports conformes au D.T.U.
59.1

- **Métaux ferreux :**
Fer – Acier - Fonte
- **Anciennes peintures :**
Hydrodiluable –
Glycérophtaliques - Acryliques

PROTEX FER LAQUE ANTIROUILLE NOIR FERRONNERIE

Peinture de finition décorative
pour métaux ferreux

INTERIEUR / EXTERIEUR

+/- 15 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture laque de finition pour la protection anti-corrosion et la décoration des métaux ferreux.
Formulée à base de résine glycérophtalique. Aspect mat en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTERIEUR / EXTERIEUR



Supports ferreux : ferronneries, grilles, portails, balançoires, meubles de jardin et radiateurs.


Propriétés :

- Rendement élevé.
- Protège efficacement contre les eaux de pluies et les intempéries.
- Excellent produit en couche de finition des surfaces métalliques.
- Bonne résistance aux frottements et à l'abrasion légère.

Caractéristiques :



 = +/- 15 m²/L (selon le support)  = 6 h

 = 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - Noir
- **Aspect en finition :** mat
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,11 à 1,21
- **Extrait sec (pondéral) :** 67 à 71 %
- **Taux de brillance à 60° :** 3 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient max 500 g/l COV. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants)

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- **Dégraisser, gratter, brosser et dépeussier soigneusement pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.**
- **Support déjà peint (ancienne peinture brillante ou satinée) :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Support non peint :** appliquer notre sous-couche **PROTEX FER PRIM ANTI-CORROSION**, puis 2 couches de **PROTEX FER LAQUE ANTIROUILLE NOIR FERRONNERIE**.
- **Support déjà peint :** appliquer 2 couches de **PROTEX FER LAQUE ANTIROUILLE NOIR FERRONNERIE**.
- Respecter un temps de séchage de 18 heures entre chaque couche.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theodore-batiment.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theodore-batiment.fr www.theodore-batiment.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015